

北京天诚宇新材料技术有限公司

TG621 湿面修补剂

一、简介

天诚宇 TG621 湿面修补剂系环氧改性常温固化双组分反应型胶粘剂，分 A、B 两组分，A 组份主胶灰色胶泥状，B 组份固化剂为棕红色，两组份按比例混合固化后胶层呈暗灰色，耐温、耐油、耐水、耐老化，用于船舶、阀门、管道泄漏的堵补与密封。可湿面及水下固化。

二、主要技术性能：

抗压强度：>80MPa 硬度（邵氏 D）：82
抗拉强度：>35MPa 使用温度：-60~180℃
抗剪强度：>20 MPa

三、主要用途：

主要用于船舶、阀门、管道泄漏的堵补与密封。

胶液配制：按 A、B 两组份 A：B=5.3:1 重量比（体积比约 3:1）称量取出，将两组份混合均匀即可使用，配好的胶泥室温 20℃时最好 5 分钟左右用完，配胶量多少视修补面大小而定。

四、使用方法：

待修表面尽可能用砂纸、锉刀粗化处理；

用于正在泄漏部位孔洞的堵补，由于液体压力较大最好先用快速固化胶棒或肥皂进行堵塞，也可在按比例配好的胶泥中掺入玻璃纤维带或碎布、棉纱头等用力混合在一起，待胶粘剂固化至具有一定硬度时迅速用力塞入泄漏孔中，然后再在表面涂胶或将胶泥涂于条状玻璃纤维带上进行缠绕，边绕边再涂胶；

若为管道泄漏的堵补，可将调好的胶泥抹在玻璃纤维带上，待胶泥手感有一定的硬化时，迅速缠绕于泄漏部位，缠绕处的外部再用塑料（或钢制）卡箍扎紧。也可先在泄漏部位用胶棒初步堵补然后按上述方法进行。

五、贮存保质期

2 年。

地 址：北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真：010-59771798 电 话：010-63803052

开户行：建设银行马驹桥支行 账 号：1100 1128 4000 5250 1475

地 址：北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真：010-59771798 电 话：010-63803052

开户、行：建设银行马驹桥支行 账 号：1100 1128 4000 5250 1475

网 站：www.tianchengyu.com www.bjtcy.com E mail: tg@bj.com

乘车路线：乘 12 路、927、821 等公交车到联东 U 谷下车。