

可剥离防腐封存复合膜

本品为结合缓蚀剂和涂料于一体的新型复合防腐体系。喷涂后能快速成膜，防护膜耐候性能好，耐酸、碱、海水，电气绝缘性能优良，柔韧性好，使用温度为-20℃~100℃。

（一）主要特点

- 1、膜层力学性能好，柔韧性好，能经受得住搬运时的机械碰击和摩擦。
- 2、具有良好的屏蔽作用，防锈封存期较长。
- 3、耐候性好，在-20℃~100℃都可以不破坏。
- 4、耐化学品腐蚀，防潮湿。
- 5、启封方便，膜层中渗出的油使之与金属表面相隔，去除时易于剥离。

（二）用途

用于机械零部件及器材的室内及野外防护与封存；电子、电气设备的室内外防护与封存；用作遮蔽及绝缘保护材料等。

（三）技术指标

项 目		性能指标	试验方法
拉伸强度, MPa		11.7	GB/T1040-92
断裂伸长率, %		296	GB/T1040-92
低温可挠性(-36±2℃)		折曲 1800 不断裂	GB/T1731-93、GB/T6742-86
水溶性(23±2℃)		0.15	GB/T1733-93、GB/T1738-89
耐热性(104±1℃)		1.2	GB/T1727-92、GB/T1735-89
贮存稳定性		合格	GB/T6753.3-86
不易燃性		FV-1 级	GB/T2408-1996
可剥性(常温)		易剥落，无残留	GB8808-88
耐介质试验	3%NaCl	无锈(720h)	目 测
	10%NaOH	无锈(720h)	
高低温循环加速腐蚀		无锈(17×24h)	目 测
热分解温度, °C		200	热失重曲线
耐盐雾性(20%NaCl, 168h)		无锈	SS/T0081-91

（四）使用方法

使用前先将罐体摇动片刻，将喷嘴距离被喷物表面 15~20cm，均匀喷涂。喷涂完成后，若罐内液体未用完，请将罐体倒立，按下喷嘴直至喷出纯净气体，以防喷嘴堵塞。

（五）注意事项

-
- 1、本品不适用于聚苯乙烯、聚乙烯、ABS 等塑料或漆类。
 - 2、使用环境，应具有良好的通风条件。
 - 3、贮存在阴凉干燥处，远离明火和热源，请在 40℃以下存放。
 - 4、避免强力撞击罐体。
 - 5、空罐请勿焚烧。
 - 6、放置在儿童接触不到的地方。

橡胶抗老化剂

（一）主要特点

本品是一种人工合成纳米新材料，能渗透橡胶表面并紧密结合形成致密保护层，隔绝空气、水分，防止老化，具有良好的防霉与抗磨作用，同时可增强橡胶表面的耐磨性，对提高橡胶制品寿命与防霉能力，效果显著。

（二）用途

主要适用于机械零部件器材橡胶制品的防护。

（三）技术指标

序号	项 目	技术指标
1	憎水性	有荷叶效应，滴水于表面不沾水，不吸潮。
2	防氧化性	隔绝空气，使橡胶制品不受大气中氧的作用，防止橡胶制品龟裂与发粘现象的发生，可延长橡胶寿命 3~5 倍。
3	耐磨性	可增强橡胶表面耐磨性 3~5 倍。
4	防霉性	可达到 0~1 级，通过 GJB150.10-86 霉菌试验。
5	抗张性	橡胶伸缩、扭曲 100 次以上不影响保护剂的保护作用。
6	强附着力	可耐触摸，有高强度抗冲击能力。
7	理化性能	本身长期不变质、不分解，可保 10 年以上有效。
8	密封性能	能增强橡胶、密封圈的密封性能。
9	无腐蚀 无毒副作用	本身无毒、无味，对人体与环境无任何副作用；对金属与电子设备不产生任何腐蚀作用。

（四）使用方法

首先把待涂橡胶制品清洗或擦拭干净，无油污，无积尘，无水分。每次使用前先将喷罐上下摇动数次再喷；将喷嘴对准清洁的橡胶制品表面，来回喷一遍即可；喷涂后最好在 120℃ 烘干 20min。

（五）注意事项

- 1、对溶液加热绝对不可使用明火，只能在水浴中进行，以防失火。
- 2、使用环境，应具有良好的通风条件。
- 3、溶液用毕，应及时加盖密封，在操作过程中，切勿将水混入溶液中。
- 4、已喷涂橡胶抗老化剂的橡胶制品，严禁用有机溶剂（如二甲苯、酒精、汽油、丙酮等）去擦洗。
- 5、贮存在阴凉干燥处，远离明火和热源，避免强力撞击。
- 6、空罐请勿焚烧，放置在儿童接触不到的地方。

专用油漆

（一）主要特点

该专用油漆由新一代高级合成树脂，配合高级专用颜料、助剂、有机溶剂组成。漆膜干燥迅速，硬度、附着力、光泽、柔韧性、冲击性等综合性能优，具有极好防护功能。

（二）用途

适用于机械零部件各种器材的涂装防护。

（三）技术指标

项 目		指 标	检验方法
漆膜颜色及外观		军绿色，平整光滑	目 测
粘度（涂-4 粘度计），s		≥ 20	GB/T1723 乙法
干燥时间	表干，min	≤ 20	GB/T1728 甲法
	实干，h	≤ 4	GB/T1728 乙法
硬度（双摆）		≥ 0.10	GB/T1730
柔韧性，mm		≤ 3	GB/T1731
附着力，级 \leq		≤ 2	GB/T1720
耐水性（浸 24h）		漆膜外观不变	GB/T1733
耐酸性（浸于 10%的盐酸中 4h）		不脱落、不起泡	GB/T1763

（四）使用方法

使用前先将罐体上下摇动数次；被涂器材表面需清洁干燥；将喷嘴距离被涂器材表面 15~20cm，来回匀速喷涂；采用多次喷法，每隔 2min 喷上薄薄一层，比一次完成效果更佳；若罐内液体未用完，请将罐体倒立，按下喷嘴 3 秒钟，清理喷嘴油漆，以防喷嘴堵塞。

（五）注意事项

- 1、使用环境，应具有良好的通风条件。
- 2、贮存在阴凉干燥处，远离明火和热源，请在 40℃ 以下存放。
- 3、避免强力撞击罐体。
- 4、空罐请勿焚烧。
- 5、放置在儿童接触不到的地方。